



ООО «РУ НПП Агринол»
Строительная, 3а,
г.Бердянск, Запорожская область,
Украина, 71100
тел/факс +38 (06153) 60-600 (многоканальный)

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № **40303** от **05.11.2015**

Масло моторное
Агринол 20W-50 SF/CC



ТУ У 23.2-30802090-085:2009 с изм. № 1-4

Гарантийный срок хранения - 5 лет со дня изготовления

Грузополучатель:

Кооперация Фармко

Кол-во: 6 по 0,009 т = 0,054 тонн

Наименование показателя	Норма	Фактически	Методы испытания
		для партии №	
		38 04.2015	
1 Плотность при 20°C, кг/м³, не более	910	885	ГОСТ 3900
2 Вязкость кинематическая при температуре 100°C, мм²/с, в пределах	16,3-21,9	18,03	ДСТУ ГОСТ 33
3 Индекс вязкости, не менее	115	121	ДСТУ ГОСТ 25371
4 Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	215	237	ГОСТ 4333
5 Температура застывания, °C, не выше	Минус 28	Минус 28	ГОСТ 20287
6 Массовая доля механических примесей, %, не более	0,015	0,01	ГОСТ 6370
7 Массовая доля воды, %, не более	Сліди	Следы	ГОСТ 2477
8 Цвет, единицы ЦНТ, не более	4,0	2,0	ГОСТ 20284
9 Щелочное число, мг КОН/г, не менее	6,0	7,27	ДСТУ 5094
10 Массовая доля активных элементов, %, не менее			ГОСТ 13538
- кальция	0,20	0,25	
- цинка	0,08	0,09	
11 Зольность сульфатная, %, не более	1,3	1,1	ДСТУ ГОСТ 12417
12 Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО): - 30 часов	Выдерживает	Выдерживает	ГОСТ 11063
13 Коррозионность на пластинах из свинца, г/м², не более	10,0	1,4	ГОСТ 20502
14 Моющие свойства на установке ПЗВ, баллы, не более	0,5	-	ГОСТ 5726
15 Вязкость динамическая при температуре минус 15°C, мПа·с, не более	9500	-	ГОСТ 1929

Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ У 23.2-30802090-085:2009 с изм. № 1-4

Начальник ОТК

Т.В. Горбачева

