



ООО «РУ НПП Агринол»
Строительная, 3а,
г.Бердянск, Запорожская область,
Украина, 71100
тел/факс +38 (06153) 60-600 (многоканальный)

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 31134 от 23.02.2015

Масло трансмиссионное

Агринол MULTIPLEX GL-5 SAE-90

ТУ У 23.2-36451680-153:2010 с изм. №1

Гарантийный срок хранения - 5 лет со дня изготовления

Грузополучатель:

Кооперация Фармко



кол-во: 4 по 0,0175 т

Название показателя	НОРМА	Фактически	Методы испытания
		для партии №	
		1	
		02.2015	
1.Вязкость кинематическая, мм ² /с, не менее: - при 100°C - при 40°C	18 200	19,04 227,42	ДСТУ ГОСТ 33
2.Индекс вязкости	90	94	ДСТУ ГОСТ 25371
3.Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	215	243	ГОСТ 4333
4.Температура застывания, °C, не выше	Минус 25	Минус 25	ГОСТ 20287
5.Цвет на ЦНТ с разведением 15:85, единицы ЦНТ, не более	6,0	1,5	ГОСТ 20284 с доп по п.7.3.5
6.Коррозионное воздействие на металлы	Выдерживает	Выдерживает	ГОСТ 2917 с доп по п.7.3.6
7.Массовая доля фосфора, %, не менее	0,04	0,064	ГОСТ 9827
8.Массовая доля воды, %, не более	Отсутствие	Отсутствие	ГОСТ 2477
9.Массовая доля механических примесей, %, не более	0,01	0,0048	ГОСТ 6370
10.Плотность при 20°C, кг/м ³ , не более	915	901	ГОСТ 3900
11.Трибологические характеристики при (20±5)°C: - нагрузка сваривания, Н, не менее - нагрузка критическая, Н, не менее - индекс задира, Н, не менее - показатель износа при нагрузке 196 Н, не более	4135 980 600 0,4	4136 1568 679 0,31	ГОСТ 9490
12.Кислотное число, мг КОН/г, не более	1,2	0,43	ГОСТ 5985

Закключение: продукт соответствует требованиям ТУ У 23.2-36451680-153:2010 с изм. №1

Начальник ОТК

Т.В. Горбачева

