

AGRINOL 10w40 SL/CF

API SL/CF SAE 10W-40 ACEA A3/B3(98)

Daimler Chrysler MB 229.1, VW 500.00/502.00/505.00

Масло **AGRINOL 10w40 SL/CF** е универсално полусинтетично моторно масло. Съдържа система за почистване на двигателя (сбалансиран пакет миещи и диспергиращи вещества), осигуряващи допълнителната защита на силовите агрегати на автомобилите.

Област на приложение: Race Tech. Всички типове бързоходни бензинови (с директно впръскване на горивото и карбураторни) и дизелни (турбокомпресор, разделна камера на горене) двигатели на леки коли, микробуси и лекотоварни камиони, включително двигатели с каталитически неутрализатор, двигатели, работещи на газ. Температура на приложение от **минус 30° C** до **плюс 40° C**.

Основни експлоатационни свойства: Универсално, всесезонно. Лесно запалване на двигателя при ниски температури. Стабилност на експлоатационните характеристики. Превъзходна чистота на двигателя при високо термично натоварване. Минимално съдържание на вредни вещества в изгорелите газове, надеждна работа на хидрокомпенсаторите ГРМ. Максимално увеличава сервисния интервал и срока на експлоатация на двигателя.

Наименование на показателя	Норма	Метод на изпитване
1.Кинематичен визкозитет при 100 °C, мм ² /с при -18 °C, мм ² /с	14,0...16,0 10400	ГОСТ 33/ASTM D 445
2.Визкозитетен индекс, не по-малко от	145	ГОСТ 25371/ASTM D 2270
3. Алкално число, мг КОН на 1 г масло, не по-малко от	8,5	ASTM D 2896
4.Пепел сулфатна, %, не повече от	1,25	ГОСТ 12417/ASTM D 874
5.Пламна температура, определена в откр.тигел, °C, над	200	ГОСТ 4333/ASTM D 92
6. Температура на застиване, °C, не повече от	Минус 35	ГОСТ 20287/ASTM D 97
7. Плътност при 20 °C, кг/м ³ , не повече от	890	ГОСТ 3900/ASTM D 1298
8. Масова част на механичните примеси, %, не повече от	0,015	ГОСТ 6370 п.5.3/ASTM D 96
9. Масова част на водата, %, не повече от	Следи	ГОСТ 2477/ASTM D 95
10.Цвят на колориметър ЦНТ (разр. 15:85), ед. ЦНТ	2,5	ASTM D 1500
11.Корозионна активност в прибор ДК НАМИ (загуба на маса на олово), г/м2, не повече	Отсъства	ГОСТ 20502 метод А, вар. 2
12.Стабилност по индукционния период на образуване на утайки (ИПО) в течение на 40 часа	Издържа	ГОСТ 11063
13. Масова част на фосфор, %, не повече от	0,12	ГОСТ 9827/ASTM D 1091
14. Миещи свойства по ПЗВ, бала, не повече от	0,5	ГОСТ 5726
15. Динамичен визкозитет при минус 30 °C, МПа · с, н/б	60000	ASTM D 4684
16. Корозионна активност спрямо мед не повече от	1в	ГОСТ 2917 п.5.5/ASTM D130

Гаранционен срок на съхранение - 5 години от датата на производство в заводски опаковки

Опаковки: 0,85 кг (1л), 3,4 кг (4л) и варел 185 кг

Дистрибутор: К-я „Фармко“, Пловдив ул.„Мечников“ №4, т. 032-640078, ф. 032-640080

Складове: Пловдив: т/ф 032.940615, София т/ф 02.9714530

www.pharmcobg.com, www.pharmco-shop.com