

ТРАНСМИСИОННО МАСЛО

Transmission Platinum SAE 75W-90 API GL-5

ТУ У 23.2-30802090-120:2009

**По международните класификации
маслото съответствува на:**

**API GL-5
SAE J306C 75W-90**

Състав

Смес от синтетични масла и композиция от присадки, подобряващи вискозитетните, противозадирните и защитни свойства.

Област на приложение

Platinum SAE 75W-90 GL-5 - е синтетично трансмисионно масло за смазване на механически трансмисии с различни типове зъбни предавки, включително хипоидни. Може да се прилага във водещи мостове и разпределителни кутии на леки, товарни автомобили и друга мобилна техника, работещи при високи

термични натоварвания, и препоръчани масла ниво API GL-5 (TM-5).

Прероръчвано за експлоатация в екстремални диапазони на натоварвания и температури. За райони с хладен климат.

Основни експлоатационни свойства

- Висока температурна стабилност и устойчивост към високотемпературно окисление;
- Висока защита от корозия, преплъзване, високотемпературно задиране, износ вследствие ниски скорости/високи натоварвания;
- Високи смазващи свойства при ниски температури;
- Съвместимост с автомобилни уплътнения.
- Отлична устойчивост към механическа деструкция, гарантира стабилна работа на синхронизаторите.

Физико-химически показатели

Наименование на показателя	Platinum 75W-90 GL-5	Методи на изпитване
1. Плътност при 20°C, кг/м ³ , не по-вече	900	ГОСТ 3900
2. Вискозитет кинематичен при 100°C, мм ² /с, не по-малко	13,5	ДСТУ ГОСТ 33
3. Вискозитетен индекс, не по-малко	95	ГОСТ 25371
4. Пламна температура в открит тигел, °C, не по-ниско	185	ГОСТ 4333
5. Температура на застиване, °C, не по-високо	Минус 25	ГОСТ 20287
6. Механически примеси, %, не по-вече	0,01	ГОСТ 6370
7. Вода, %, не по-вече	Отсъствие	ГОСТ 2477
8. Сяра, %, не по-малко	1,0	ГОСТ 1437
9. Трибологически характеристики на ЧСМ при (20±5)°C - индекс на задиране (Из), Н, не по-малко - натоварване на заваряване (Рс), Н, не по-малко - показател на износване при натоварване 196Н, мм, не по-вече	490 3283 0,4	ГОСТ 9490
10. Изпитване за корозия	издържа	ГОСТ 2917
11. Цвят на колориметър ЦНТ с R15:85, ед.ЦНТ, до	5,0	ГОСТ 20284

Опаковки: пл.туби 1, 10 и 20 литра, варел 180 кг

Гарантиран срок на съхранение: 5 години от датата на производство