



АМС-1, АМС-2, АМС-3

АМС-1 (NGLI –1)
АМС-2 (NGLI – 2)
АМС-3 (NGLI –3/4)

Външен вид: Еднородна грес с кафяв цвят.

Състав: Представлява смес от високо вискозни минерални масла, сгъстени с алуминиев сапун

Област на приложение: Използват се за смазване на различни механизми, работещи във вода, в т.ч. в морска вода; за предотвратяване на корозията на механизми на морски съдове.

Работоспособност в температурен интервал: **АМС-1** от **-15** до **+70 °C**

АМС-2 от **-15** до **+70 °C**

АМС-3 от **-50** до **+70 °C**

Основни експлоатационни свойства: Високи консервационни характеристики, адхезия към метала, водоустойчивост.

Наименование на показателите	Норма за марките			Методи на изпитване
	АМС-1	АМС-2	АМС-3	
1. Температура на процапване, °C, не по-ниска	105	115	120	ГОСТ 6793 /ASTM D566
2. Пенетрация при 25 °C, мм/10, в границите	300-350	250-300	200-250	ГОСТ5346/ASTM D217
3. Ефективен вискозитет, Па ·с, не повече от, - при 0 °C и ср. град. на скоростта на деформация 10 с ⁻¹	1000	1500	2000	ГОСТ7163/ASTM D 1092
4. Съдържание на мех. примеси, %, не повече	Отсъствие			ГОСТ 6479
5. Съдържание на вода, %	Отсъствие			ГОСТ 2477/ASTM D 95
6. Съдържание на водорастворими киселини и основи	Отсъствие			ГОСТ 6707/ASTM D128
7. Изпитване на защитните свойства в течение на 24 ч	Издържа			ГОСТ 9.054-75 метод 1 и по п.5.3 наст. ТУ

Гаранционен срок на съхранение - 5 години от датата на производство в заводски опаковки.

Опаковки: метални бидони по 17 кг

Дистрибутор: К-я „Фармко”, Пловдив ул.”Мечников” №4, т. 032-640078, ф. 032.640080
Складове:
Пловдив: т/ф 032.940615, София т/ф 02.9714530