



RUST KEEPER 924

Воськообразен антикорозионен филм

RUST KEEPER 924 е консервационна течност създаваща восьчен филм, сух на допир, за защита на всякакви части, съхранявани в неблагоприятни условия (на открито, а също така и при вътрешен или международен морски транспорт) - машинни детайли, части за автомобили или обща техника, вътрешни части на автомобили, щамповани части, механизми и др.

НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ Приложението на **RUST KEEPER 924** не изисква специални средства. Може да се нанася чрез потапяне, пистолет или четка за създаване на тънък прозрачен слой "сух на допир", устойчив на по-нататъшна обработка на детайла. Преди използване обезателно разбъркайте продукта. Защитният воськообразен слой може да бъде лесно отстранен с нефтени разтворители, алкални обезмаслители, гореща основа или пара с ниско налягане.

При всяко потапяне, поради съдържанието на разтворител, съдът трябва да бъде затворен, за да се избегне изпарението.

Когато **RUST KEEPER 924** се полага върху машинни части, повърхността трябва да бъде чиста от ръжда и суха, а останалото масло или омазняване от предишната операция да бъде премахнато.

Опаковката **RUST KEEPER 924** трябва да се съхранява на закрито, далече от слънчеви лъчи. Съхранява се при температури между 10° С и -35° С. Избягвайте замръзването на препарата.

ПРЕДИМСТВА

- Висок защитен капацитет.
- Прозрачно защитно фолио.
- Висока мощност на покритието (покриваемост 1 кг – около 11 м²; в литри 1 л – 9,68 м²)
- Лесно отстраняване.

РАЗЧЕТЕН СРОК НА ЗАЩИТА:

В помещение: 36 месеца

Извън помещение: 18 месеца

ТИПИЧНИ ФИЗИКОХИМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Външен вид	Вискозна течност
Цвят	Кафяв
Тип на слоя	Восьчен
Точка на възпламеняване, (°C)	40
Лесно летливи вещества (VOC), г/л	417
Време за изсъхване при 25° (сух на пипане) (часа)	Макс 1
Покриваемост, (m ² / kg)	11 припл.
Дебелина на покривния слой (микроми), 25°C / потапяне	Мин 60
Стоманени пластини в камера с мъгла от 5% разтвор на NaCl при 35°, (часове)	> 1000 (*)
Начин на премахване на покритието	Уайт спирт, нефтени разтворители алкални обезмаслители
Изпаряем остатък, (%)	50 - 55
Температура на приложение, (°C)	10 - 35
Работна температура (°C)	-40 до 80 °C

Опаковки – метален бидон 50 л и туба 5 л

Срок на годност – преглед на качеството след 3 години